

## Vinytan KF

Die strukturierte Vinyl-Designfliese

### Vinytan-Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Die 1,8 mm dünne Planke Vinytan KF wird mit dem Untergrund verklebt. Vinytan KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinytan KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Boutiquen oder Praxen. Vinytan KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar. Darüber hinaus unterliegt Vinytan KF einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinytan KF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	915 x 305 x 1,8 mm   1.235 x 230 x 1,8 mm   1.219 x 229 x 2,0 mm 915 x 305 x 2,0 mm
Kartoninhalt	15 Dielen/4,20 m <sup>2</sup>   15 Dielen/4,26 m <sup>2</sup>   18 Dielen/5,022 m <sup>2</sup> 18 Dielen/5,022 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	24 Kartons/100,80 m <sup>2</sup>   24 Kartons/102,24 m <sup>2</sup>   30 Kartons/150,66 m <sup>2</sup> 30 Kartons/150,66 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Träger	1,5 mm strukturiertes Vinyl   1,7 mm strukturiertes Vinyl
Verlegeart	Zum Verkleben
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	3.400 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-Bo2)	6/7
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,021 m <sup>2</sup> x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

